


Vergüteter Kunststoffformenstahl
Werkstoff Nr. 1.2311
(40CrMnMo7)

Gut polierbar, nitrierfähig, verchrombar, narbfähig

Verwendungsmöglichkeiten:
Kunststoffformen, Formrahmen für Kunststoff- und Druckgießformen

Lieferung PRÄZI Flachstahl:
500 und 1030 mm Länge mit Bearbeitungsaufmaß, in Plattenform mit rechteckigem Querschnitt und Vierkantabmessungen, vergütet 280 – 325 HB, (ca. 950 – 1100 N/mm²)

Richtanalyse:

C	Si	Mn	Cr	Mo
0,4	0,4	1,5	1,9	0,2
in %				

Wärmebehandlung:
Weichglühen 710 - 740 °C
Spannungsarmglühen max. 480 °C

Anlieferungszustand:
vergütet
Ein Spannungsarmglühen wird empfohlen bei mehr als 30%iger Zerspannung der Teilgeometrie vor der Fertigbearbeitung.

Tempered and hardened plastics mould steel
Material AISI P 20

Good polishing qualities, nitrable, chromium-plating and embossing possible

Range of application:
Plastic moulds, holding blocks for plastic and die casting moulds

PRÄZI flat steel supplied:

Length 500 and 1030 mm with machining allowance, in plate form with square cross section and square dimensions, hardened and tempered 280 – 325 HB (approx. 950 – 1100 N/mm²)

Standard analysis:

C	Si	Mn	Cr	Mo
0,4	0,4	1,5	1,9	0,2
in %				

Heat treatment data:
Soft annealing 710 - 740 °C
Stress-relief annealing max. 480 °C

Delivery condition:
tempered and hardened

Stress-relief annealing is recommended in case of more than 30% machining of the part prior to the final processing.


Acier trempé et revenu pour moules à plastiques
Mat. AFNOR 40 CMD 8

Se polit bien, nitrurabile, chromable, apte au grain

Possibilités d'utilisation:

Moules à plastiques, cadres pour moules à plastiques et moules de moulage par injection

Livraison acier plat PRÄZI:

Longueur 500 et 1030 mm avec surépaisseur d'usinage, en plaques de section rectangulaire et dimensions de carrés, trempé et revenu 280 – 325 HB (ca. 950 - 1100 N/mm²)

Analyse théorique:

C	Si	Mn	Cr	Mo
0,4	0,4	1,5	1,9	0,2
in %				


Traitement thermique:

Recuit d'adoucissement 710 - 740 °C
Recuit de détente max. 480 °C


Livrason:
Acier trempé et revenu

Recuit de détente recommandé avant l'usinage de finition si la géométrie de la pièce s'obtient à plus de 30% par usinage par enlèvement de copeaux.

Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild
Continuous time-temperature conversion diagram
Diagramme TTT refroidissement continu



Anlassschaubild
Tempering diagram
Diagramme de revenu



Hinweis: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben dienen der Beschreibung, eine Haftung ist ausgeschlossen.